

膜厚と付着量との関係

膜厚 [この規格]		付着量 [旧規格 ^{a)}]		
種類の記号	膜厚 (μm)	種類	記号	付着量 (g/m^2)
HDZT 35	35 以上	1 種 A	HDZ A	250 以上 ^{b)}
HDZT 42	42 以上	1 種 B	HDZ B	300 以上 ^{b)}
HDZT 49	49 以上	2 種 35	HDZ 35	350 以上
HDZT 56	56 以上	2 種 40	HDZ 40	400 以上
HDZT 63	63 以上	2 種 45	HDZ 45	450 以上
HDZT 70	70 以上	2 種 50	HDZ 50	500 以上
HDZT 77	77 以上	2 種 55	HDZ 55	550 以上

注 ^{a)} 旧規格では、2 種について付着量を規定している。

注 ^{b)} 1 種の付着量は、HDZ A の平均めっき膜厚の平均値 ($35\mu\text{m}$) 又は HDZ B の平均めっき膜厚の平均値 ($42\mu\text{m}$) に、めっき皮膜の密度を $7.2\text{g}/\text{cm}^3$ として、これに乗じた値を示す。

溶融亜鉛めっき槽の寸法 (mm)

